ROGO-SAMPAIC
matériel de laboratoire

FILTRES STANDARD

Composition et propriétés :

- Grammage (G/m2)	80+/-4
- Epaisseur (ùm)	205+/-25
- Perméabilité de l'air (l/s.m2)	42+/-8
- Perte de charge (pa)	1000+/-200
- Vitesse de filtration (sec)	40+/-10
- Eclatement à sec (kpa)	> 160
- Eclatement humide (kpa)	> 60
- Porosité (ùm)	7 à 10

- Composition : pur coton sans aucun liant

2500 m² de stock à : Z.I. Villemilan - 23, rue Ampère - 91325 WISSOUS Cedex - (PARIS) - FRANCE
Tél. : 33 (0)1 69 53 67 67 - Fax : 33 (0)1 69 30 72 55 - E-mail : rogosampaic@rogosampaic.fr - web : www.rogosampaic.fr
S.A. au capital de 730.800 Euros - R.C. Corbeil 74 B 189 - SIRET 612 009 522 00030 - APE 4676 Z - CODE TVA FR 65612009522